

Hempel's Classic 71220

Produktmerkmale

Beschreibung

Hempel's Classic ist ein polierendes (erodierbares) Hochleistungs-Antifouling, das die ganze Saison einen herausragenden Schutz bietet.

Empfohlene Verwendung

Zur Verwendung als Antifouling für Boote aus Glasfaser, Holz, Sperrholz und Stahl. Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetalllegierungen verwenden. Korrosionsgefahr bei direktem Kontakt. Geeignet für normale Geschwindigkeiten.

Eigenschaften

- Nicht verfügbar.

Produktsicherheit

Flammpunkt 36°C [97°F]

VOC-Gehalt

| Gesetzgebung | Wert |
|--------------|--------------------------|
| EU | 426 g/L [3,56 lb/US gal] |

Die VOC-Werte können je nach Farbton variieren. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 9.

Umgang

Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden sowie örtliche und nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten. Konsultieren Sie immer die Sicherheitsdatenblätter von Hempel für dieses Produkt, zusammen mit dem Produktdatenblatt.

TOPLICHT-Artikelnummern:

| | | |
|------------------|------|---------|
| Art-Nr. 2577-412 | 2,5l | schwarz |
| Art-Nr. 2577-414 | 2,5l | rot |
| Art-Nr. 2577-416 | 2,5l | blau |

Produktdaten

Produktcode

71220

Standardfarbton* / Code

Schwarz 19990

Glanz

Halbmatt

Festkörpervolumen

51 ± 2%

Spezifisches Gewicht

1,4 kg/L [12 lb/US gal]

Referenz-Trockenschichtdicke

40 Mikrometer [1,6 mils]

* Es kann von Charge zu Charge eine gewisse Abweichung des Farbtons auftreten. Vor dem Auftragen mischen.

Hempel's Classic 71220

Oberflächenvorbehandlung

Sauberkeit

- Entfernen Sie Salze, Reinigungsmittel, Verunreinigungen und Meeresbewuchs durch das Reinigen mit Hochdruck-Frischwasser.

Neubau:

- Unbeschichtete Oberfläche: Die vorbereitete Oberfläche mit Hempel's Light Primer grundieren und eine Haftgrundierung Hempel's Underwater Primer auftragen, solange die Oberfläche noch klebrig ist.
- Unbeschichtete Oberfläche: Die vorbereitete Oberfläche mit Hempel's Premium Primer grundieren. Eine Schicht Hempel's Pro Tiecoat applizieren

Instandhaltung und Reparaturen

- Vorhandenes altes selbstpolierendes oder traditionelles Antifouling: Loses Material und Verunreinigungen per Hochdruckreiniger entfernen.
- Antifouling einer bestehenden, alten harten Matrix oder unbekanntes Antifouling: Mit Hochdruckreiniger behandeln, nass abschleifen, Staub entfernen.
- Die Oberfläche reinigen und trocknen.
- Wenn der Zustand des früheren Antifoulings generell schlecht ist, empfiehlt sich die Entfernung früherer Schichten und das Grundieren, bevor ein Antifouling aufgetragen wird.
- Wenn der Zustand der früheren Antifoulingsschicht mangelhaft ist, mit 1 Schicht Hempel's Underwater Primer versiegeln oder Hempel's Pro Tiecoat.

Anwendung

Verdüner

Hempel's Thinner 08080

Reiniger

Hempel's Thinner 08080
Hempel's Thinner 808 08081

Applikationsmethode

| Werkzeug | Verdünnung max. Vol. |
|---------------|-------------------------|
| Pinself/Rolle | 5% |
| Paint Pad | 5% |

Wenn das Schiff regelmäßig mit Geschwindigkeiten von mehr als 20 Knoten eingesetzt wird, wird empfohlen, 3 Schichten Antifouling aufzutragen. Das Produkt kann durch Sprühen aufgetragen werden. Weitere Informationen bei HEMPEL erfragen. Verdünnung auf ein absolutes Minimum beschränken.

Schichtdicke

| | Empfohlen |
|---------------------------|---|
| Schichtdicke, trocken | 40 Mikrometer [1,6 mils] |
| Schichtdicke, nass | 80 Mikrometer [3,1 mils] |
| Theoretische Ergiebigkeit | 13 m ² /L [530 sq ft/US gal] |

Applikationsbedingungen

- Um Kondensation zu vermeiden, auf eine saubere und trockene Oberfläche mit einer Temperatur mehr als 3°C [5°F] über dem Taupunkt auftragen.

Relative Luftfeuchtigkeit:

- Die relative Luftfeuchtigkeit muss während der Trocknung und dem Aushärten unter 85% liegen.

Applikationsbemerkungen

- Antifouling mit Kupferanteilen dürfen nicht in elektrischem Kontakt mit Aluminium Rümpfen und anderen Aluminium Komponenten kommen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren.
- 2 Schichten des Antifoulings mit je 40 µm Trockenschichtdicke auftragen. Eine zusätzliche Schicht an der Wasserlinie und an stark beanspruchten Bereichen auftragen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Gesichts-/Augenschutz tragen.
- Für Schweden, Finnland, Niederlande: 1 Schicht Antifouling mit 40 µm Trockenschichtdicke auftragen.

Hempel's Classic 71220

Trocknen und Überstreichen

Produktkompatibilität

- Vorhergehender Anstrich: Empfohlene Produkte sind: Hempel's Light Primer; Hempel's Underwater Primer; Hempel's Pro Tiecoat
- Nachfolgender Anstrich: Kein.

Trocknungszeit

| Oberflächentemperatur | | 10°C | 20°C | 30°C |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | [50°F] | [68°F] | [86°F] |
| Handtrocken | Min. | 30 | 15 | 9 |
| Oberflächentrocken | Stunden | 8 | 4 | 2 |

Bestimmt für Trockenschichtdicke 40 Mikrometer [1.6 mils] unter Standardbedingungen. Siehe für Einzelheiten Hempels Erläuternde Hinweise. Zu Wasser lassen: Minimum: 24 Stunden 20°C ; Maximum: 1 Monat

Überstreichen

Wo eine Spezifikation Hempels vorliegt, hat diese Vorrang vor den in der Tabelle für das Überstreichen enthaltenen Angaben.

| Qualitätsbezeichnung | | 10°C | 20°C | 30°C |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | [50°F] | [68°F] | [86°F] |
| Wasserbelastung | | | | |
| Hempel's Classic 71220 | Min. | 8 Std. | 4 Std. | 3 Std. |
| | Max. | Erw. | Erw. | Erw. |

Aushärtungsbedingungen

- Um die angegebene Trockenzeit zu erreichen, ist es wichtig, während der Anwendung, des Trocknens und Aushärtens eine ausreichende Belüftung aufrechtzuerhalten.
- Kondensation auf einer frisch aufgetragenen Beschichtung sollte vermieden werden.

Bemerkungen zum Überstreichen

- Kein maximales Überstreichbarkeitsintervall, doch nach längerer Belastung durch verschmutzte Atmosphäre die angesammelten Verunreinigungen durch (Hochdruck-)Frischwasserwaschen entfernen und trocknen lassen.

Weitere Bemerkungen

- Die Oberfläche muss vor Beschichtung sauber sein.

Lagerung

Lagerfähigkeit

| Umgebungstemperatur | 25°C [77°F] |
|---------------------|----------------|
| Produkt | 60 Monate |

Lagerfähigkeit ab Herstellungsdatum bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden. Danach muss die Produktqualität erneut geprüft werden. Die Lagerung bei höheren Temperaturen kann die Lagerfähigkeit verringern. Wenden Sie sich bei Fragen an Hempel.

Lagerungsbedingungen

- Das Produkt muss gemäß den örtlichen Bestimmungen bei 5°C [41°F] ohne direkte Sonneneinstrahlung und vor Regen und Schnee geschützt gelagert werden.

Hempel's Classic 71220

Zusätzliche Dokumente

Weitere Informationen finden Sie auf der Hempel-Website <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> oder auf Ihrer lokalen Hempel-Website:

- Erläuterungen zum Produktdatenblatt.
- Anwendungsmethoden.
- Weitere Informationen: HEMPEL Yachtfarben-Handbuch oder hempelyacht.de

Dieses Produktdatenblatt bezieht sich auf das gelieferte Produkt („Produkt“) und wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Entsprechend sollte der Käufer / Anwender das zusammen mit der entsprechenden Produktcharge gelieferte Produktdatenblatt beachten (und nicht eine frühere Version). Zusätzlich zum Produktdatenblatt kann der Käufer / Anwender Vorschriften, Erklärungen und/oder Richtlinien erhalten, die unten aufgelistet bzw. auf der Hempel-Webseite unter „Produkte“ zu finden sind, siehe www.hempel.com (die „ergänzenden Unterlagen“):

| Nr. | Dokumentenbeschreibung | Ort / Bemerkungen |
|-----|--|---|
| 1. | Technische Angaben | Einmaliger spezifischer Ratschlag auf Anfrage für spezifische Projekte |
| 2. | Spezifikation | Nur für spezifische Projekte ausgegeben |
| 3. | Produktdatenblatt | Dieses Dokument |
| 4. | Erklärende Anmerkungen zum Produktdatenblatt | Erhältlich unter www.hempel.com , enthält relevante Informationen über die Produktprüfparameter |
| 5. | Anwendungshinweise | Sofern vorhanden, unter www.hempel.com |
| 6. | Allgemeine technische Leitlinien (z. B. zur Aufbringung und Oberflächenvorbereitung) | Sofern vorhanden, unter www.hempel.com |

Im Falle sich widersprechender Informationen im Produktdatenblatt und den ergänzenden Unterlagen, geht jenes Dokument dem anderen vor, das in der obenstehenden Liste früher genannt ist. In einem solchen Fall sollten Sie auch Ihren Ansprechpartner bei Hempel zur Klarstellung kontaktieren. Außerdem muss der Käufer / Anwender das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten, das mit jedem Produkt mitgeliefert wird und das auch von www.hempel.com heruntergeladen werden kann.

Hempel haftet nicht für Mängel, die aus einer Anwendung des Produkts bedingt sind, die nicht vollumfänglich gemäß der in den entsprechenden Produktdatenblatt und ergänzenden Unterlagen dargelegten Empfehlungen und Anforderungen ausgeführt wurde. Die Informationen und Bestimmungen in diesem Haftungsausschluss gelten für dieses Produktdatenblatt, die ergänzenden Unterlagen und jegliche anderen Unterlagen, die in Verbindung mit dem Produkt von Hempel geliefert wurden. Für die Lieferung des Produkts und jegliche technische Unterstützung gelten außerdem die allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Servicebedingungen von Hempel, sofern nicht etwas Abweichendes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.