



PRODUKTDATENBLATT JANUAR 2021



Epifanes Aluminium 1000°C.

Hitzebeständige Aluminiumanstrichfarbe

Verarbeitung

	Luftspritze	Pinsel
Vol. Verdünnung	0-5%	0-5%
Düsenöffnung	1.2mm - 1.5mm	
Druck	4-5 Bar	
Viskosität Din Cup 4 mm	20 - 24 Sek.	

Nicht Airless Verspritzbar

Trockenzeiten bei 20°C. / 65% RLF und 30 µm Trockenschichtstärke

Staubtrocken	Klebfrei	Ueberstreichbar
15 Minuten	1 Stunde	12 Stunden

Nach der Trocknung der Farbe das Object aufhitzen bis Arbeitstemperatur um das Bindemittel einzubrennen.

TOPLICHT Art-Nr. 2053-100 1 Liter Dose silbergrau

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsumstände nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.